



## 6. Modo de empleo

---

### 6.1 SOPORTE

La superficie a impermeabilizar debe estar limpia de cualquier resto de grasa, polvo o materiales no adheridos, sin moho ni eflorescencias (es recomendable el lavado a presión). Se debe aplicar sobre soportes secos para conseguir una buena penetración y adherencia (el hormigón fresco debe tener, al menos, 30 días antes de ser tratado).

Todas las grietas y fisuras deberán ser selladas y reparadas previamente.

Es recomendable aplicar una capa de AQUA-BOND 2000 como acondicionador de superficies, dejándola secar unas 12 horas en condiciones normales de temperatura y humedad relativa.

### 6.2 APLICACIÓN

Antes de su utilización, agitar el producto hasta que esté totalmente homogéneo.

COPSON® FACHADAS se puede aplicar con brocha, rodillo o pulverización, recomendándose la aplicación de dos capas. Antes de aplicar una capa, la anterior debe estar perfectamente seca.

El rendimiento aproximado por capa de producto puro es de 0,5 kg/m<sup>2</sup>.

La limpieza de manos y herramientas se realizará con agua antes del secado de la pintura.

### PRECAUCIONES

- No aplicar cuando la superficie o el ambiente tengan una temperatura por debajo de los 10 °C.
- No aplicar ante riesgo de lluvia inminente.
- Las temperaturas frías y la humedad excesiva retrasarán el tiempo de secado.
- No aplicar sobre silicona o cera.

## 7. Almacenamiento

---

El producto debe permanecer bien cerrado en sus envases de origen y protegido de las heladas y de fuertes exposiciones al sol. En estas condiciones, el tiempo de almacenamiento del producto es de seis meses, aproximadamente, desde la fecha de fabricación.

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Composan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.